

**“O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi” davlat muassasasining
“UzMetConstruction” sinov laboratoriyasi (majmuasi)**

Manzil: 100174, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Farobiy ko‘chasi, 333 A. **Akkreditatsiya raqami:** O‘ZAK.SL.0332
Telefon: (+998 78) 150-38-88. **Akkreditatsiya sanasi:** 15.01.2024
E-mail: 18-otdel@mail.ru **Muddati:** 14.01.2029
Veb sayt: www.uztest.uz

SINOV BAYONNOMASI

№ SB-0332-1923/25

Sanasi: 28.05.2025

Namuna olish hisoboti

Namuna tanlash dalolatnomasi raqami	N-0103-43814/25
Qaror sanasi	13.05.2025
Kim tamonidan berilgan	"O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" davlat muassasasining "Toshkent" mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi

Sinov turi:	Sertifikatlashtirish sinovi
Sinov obyekti:	Блоки из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Блок I /D400/B1,5/F50/
Buyurtmachi nomi:	"O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" davlat muassasasining "Toshkent" mahsulotlarni sertifikatlashtirish organi
Sinov amalga oshirilgan joy:	100059, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Cho‘ponota ko‘chasi, 9 B.
Atrof muhit sharoitlari:	Harorat : 20.4 - 22.4 °C
	Nisbiy namlik : 43.8 - 62 %
Qo'shimcha talablar:	
Tasdiqlangan:	SAMARITDINOV SHUXRAT SHAXABIDDINOVICH Laboratoriya boshlig'i
	
Sinov o'tkazuvchilar:	HAMIDILLAYEV IZZATILLA QUDRATILLA O‘G‘LI 2-toifali mutaxassis
	ABDULLAYEV XIKMATILLA SUNNATILLA O‘G‘LI Yetakchi mutaxassis

Sinov bayonnomasi № SB-0332-1923/25 sanasi 2025-05-28 y. “O‘zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi” davlat muassasasining “UzMetConstruction” sinov laboratoriyasi (majmuasi), akkreditatsiya guvohnomasi raqami № O‘ZAK.SL.0332 sanasi 2024-01-15 y. Sinov bayonnomasi umumiy betlari soni 5, sahifa 1. Ushbu sinov bayonnomasi to‘liq holatdagina ishlatilishi shart bo‘lib, alohida qismlarini ishlatish man etiladi.



Namunalarni qabul qilish sanasi:	14.05.2025
Sinov boshlanish sanasi:	14.05.2025
Sinovni yakunlash sanasi:	28.05.2025

Sinov ob'ektlarini identifikatsiya qilish

№	Nomi	Qabul qilingan miqdori	Miqdor birligi
1	Блоки из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Блок I /D400/B1,5/F50/	8	шт

Mumkin bo'lgan sinov xulosalari

Sinov ob'ekti talablarga javob beradi	M (muvofig)
Sinov ob'ekti talablarga javob bermaydi	N (nomuvofig)
Usullarga qo'shimchalar, og'ishlar yoki ulardan istisnalar	
-	

Sinov natijalarini birlamchi texnik yozuvlarga kritish

Блоки из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Блок I /D400/B1,5/F50/
--

1. Texnik talablarning nomi	Размеры и прямолинейность ребер
Texnik talablarni belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 31360-2024 4.2.2
Sinov usulini belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 26433.1-89 приложения 1, 3

1. O'lchanadigan parametr nomi		Геометрический размер (длина : 625 mm)		
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		отклонение, не более ± 3		
Muvofiqlik bayonoti				
Izoh		Длина: 624 mm		
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami		O'tkazilgan sinov natijasi	Xulosa
1	1		Длина: 624 mm	M

2. O'lchanadigan parametr nomi		Геометрический размер (ширина : 150 mm)	
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		отклонение, не более ±2	
Muvofiqlik bayonoti			
Izoh		Ширина: 150 mm	
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami		O'tkazilgan sinov natijasi
		Xulosa	

Sinov bayonnomasi № SB-0332-1923/25 sanasi 2025-05-28 y. "O'zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" davlat muassasasining "UzMetConstruction" sinov laboratoriyasi (majmuasi), akkreditatsiya guvohnomasi raqami № O'ZAK.SL.0332 sanasi 2024-01-15 y. Sinov bayonnomasi umumiy betlari soni 5, sahifa 2. Ushbu sinov bayonnomasi to'liq holatdagina ishlatilishi shart bo'lib, alohida qismlarini ishlatish man etiladi.



1	1	Ширина: 150 mm	М
3. O'lchanadigan parametr nomi		Геометрический размер(Высота: 250 mm)	
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		отклонение, не более ± 1	
Muvofiqlik bayonoti			
Izoh		Высота: 249.5 mm	
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi	Xulosa
1	1	Высота: 249.5 mm	М

4. O'lchanadigan parametr nomi		прямолинейность ребер				
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		Отклонение от прямолинейности ребер, не более 1 (mm)				
P		95 %				
k		2				
Muvofiqlik bayonoti						
Izoh		Высота: 249.5 mm				
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi	Tayanch qiymati	O'lchash noaniqligi qiymati	Yakuniy natija	Xulosa
1	1	0.6 mm	1.0 mm	0.03 mm	0.6 mm	М

2. Texnik talablarning nomi		Глубина отбитости углов и ребер	
Texnik talablarni belgilovchi me'yoriy hujjat		ГОСТ 31360-2024 4.2.3, таблица 1	
Sinov usulini belgilovchi me'yoriy hujjat		ГОСТ 26433.1-89 приложения 1, 3	

1. O'lchanadigan parametr nomi		Повреждения углов и ребер по категорий I				
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		Повреждения углов не более двух на одном блоке глубиной, не более 5 (mm)				
P		95 %				
k		2				
Muvofiqlik bayonoti						
Izoh						
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi	Tayanch qiymati	O'lchash noaniqligi qiymati	Yakuniy natija	Xulosa
1	1	3.1 mm	5.0 mm	0.2 mm	3.1 mm	М

2. O'lchanadigan parametr nomi		Повреждения углов и ребер по категорий I				
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		Повреждения ребер на одном блоке общей длиной не более двукратной длины продольного ребра и глубиной, не более 5 (mm)				
P		95 %				
k		2				

Sinov bayonnomasi № SB-0332-1923/25 sanasi 2025-05-28 y. "O'zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" davlat muassasasining "UzMetConstruction" sinov laboratoriyasi (majmuasi), akkreditatsiya guvohnomasi raqami № O'ZAK.SL.0332 sanasi 2024-01-15 y. Sinov bayonnomasi umumiy betlari soni 5, sahifa 3. Ushbu sinov bayonnomasi to'liq holatdagina ishlatilishi shart bo'lib, alohida qismlarini ishlatish man etiladi.



Muvofiqlik bayonoti						
Izoh						
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi	Tayanch qiymati	O'lchash noaniqligi qiymati	Yakuniy natija	Xulosa
1	1	2.8 mm	5.0 mm	0.3 mm	2.8 mm	M

3. Texnik talablarning nomi	Средняя плотность
Texnik talablarni belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 31360-2024 4.3.3
Sinov usulini belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 12730.1-2020 п.7

1. O'lchanadigan parametr nomi	Средняя плотность бетона					
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi	Марка по средней плотности ячеистого бетона изделий должна быть не выше D700 (kg/m³)					
P	95 %					
k	2					
Muvofiqlik bayonoti	-					
Izoh	-					
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi	Tayanch qiymati	O'lchash noaniqligi qiymati	Yakuniy natija	Xulosa
1	1	395 kg/m³	400 kg/m³	0.18 kg/m³	395 kg/m³	M

4. Texnik talablarning nomi	Прочность на сжатие
Texnik talablarni belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 31360-2024 4.3.4
Sinov usulini belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 10180-2012 п.7.2

1. O'lchanadigan parametr nomi	Прочность на сжатие					
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi	Класс по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий должен быть не ниже B1,5 (MPa)					
P	95 %					
k	2.1					
Muvofiqlik bayonoti	-					
Izoh	-					
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi	Tayanch qiymati	O'lchash noaniqligi qiymati	Yakuniy natija	Xulosa
1	1	3.6 MPa	1.5 MPa	1.2 MPa	3.6 MPa	M

5. Texnik talablarning nomi	Теплопроводность
Texnik talablarni belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 31360-2024 4.3.5
Sinov usulini belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 31359-2007 приложения Б

Sinov bayonnomasi № SB-0332-1923/25 sanasi 2025-05-28 y. "O'zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" davlat muassasasining "UzMetConstruction" sinov laboratoriyasi (majmuasi), akkreditatsiya guvohnomasi raqami № O'ZAK.SL.0332 sanasi 2024-01-15 y. Sinov bayonnomasi umumiy betlari soni 5, sahifa 4. Ushbu sinov bayonnomasi to'liq holatdagina ishlatilishi shart bo'lib, alohida qismlarini ishlatish man etiladi.



1. O'lchanadigan parametr nomi		Теплопроводность				
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		Фактическое значение коэффициента теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии не должно превышать приведенные значения более чем на 10 %. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии. 0,096 W/(m·°C) (W/(m·°C))				
P		95 %				
k		2				
Muvofiqlik bayonoti						
Izoh						
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi	Tayanch qiymati	O'lchash noaniqligi qiymati	Yakuniy natija	Xulosa
1	1	0.092 W/(m·°C)	0.096 W/(m·°C)	0.06 W/(m·°C)	0.092 W/(m·°C)	M

6. Texnik talablarning nomi	Влажность
Texnik talablarni belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 31360-2024 6.3, таблица 2
Sinov usulini belgilovchi me'yoriy hujjat	ГОСТ 12730.2-2020

1. O'lchanadigan parametr nomi		Влажность			
Maxsulotga qo'yilgan talab me'yori va birligi		не регламентируется			
Muvofiqlik bayonoti		не регламентируется			
Izoh		не регламентируется			
Namuna raqami	Joriy sinovning tartib raqami	O'tkazilgan sinov natijasi		Xulosa	
1	1	не регламентируется		M	

Tashqi yetkazib beruvchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar.
-

Fikr va talqinlar.
-

Ushbu sinov natijalari faqatgina sinovga taqdim etilgan maxsulotlarga tegishli

Sinov bayonnomasining yakuni

Sinov bayonnomasi № SB-0332-1923/25 sanasi 2025-05-28 y. "O'zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi" davlat muassasasining "UzMetConstruction" sinov laboratoriyasi (majmuasi), akkreditatsiya guvohnomasi raqami № O'ZAK.SL.0332 sanasi 2024-01-15 y. Sinov bayonnomasi umumiy betlari soni 5, sahifa 5. Ushbu sinov bayonnomasi to'liq holatdagina ishlatilishi shart bo'lib, alohida qismlarini ishlatish man etiladi.

